

製品説明書

玄々化学工業株式会社

品名	ミツロウワックス
品番	IG-16
適用塗装機	タンポ塗り

塗料の種類	天然系樹脂ワックス
特徴	<ul style="list-style-type: none">・多孔質素材への浸透型処理剤で被膜を作らず木材の木理を強調できます。・しっとり落ち着いた自然な風合いを出すことができます。・塗装やメンテナンス、補修が極めて簡単です。
配合 および 用法	<ul style="list-style-type: none">・配合比 : 原液をそのまま使用・標準塗布量 : 5~10 g/m² ※ 不必要な厚塗りは絶対にさけてください。・塗装方法 : 柔らかいうエスを用いてムラなく、薄くすり込むように塗装し、5~10分後に乾いたきれいなうエスでべたつきがなくなるまでふき取ってください。
乾燥時間 (20℃65%)	約12~24時間 高湿度、低気温、厚塗り時は乾燥が著しく遅くなる場合があります。
用途	床、家具等屋内の木質素材の撥水性付与、手あか防止などの表面処理用
備考	<ul style="list-style-type: none">・塗装に使用したワックスのしみ込んだ布などは、多量に重ね置きしておくことで発熱により自然発火する恐れがありますので直ぐに焼却するか水を張った金属容器につけて保管してください。・素材にタンニン成分が多量に含まれる場合には塗装数日後に変色を生じることがあります。予め試し塗りをして確認してからご使用ください。・ワックスは溶剤成分を含むため塗装中は手袋、保護衣を着用し火気に注意してください。また塗装時の換気に注意し塗装後の養生時にも十分に換気を行ってください。 <p>※このデータは弊社における信頼できるデータではありますが、使用条件などにより異なることがあります。御使用に際しては御社において御確認の上御使用願います。</p> <p>※本製品を御使用の前には、別紙安全データシート及び注意事項を必ず読み厳守してください。</p>

200326